

# Лак DECOGLASS W ACC-325

## Глянцевый водоразбавляемый

### Описание

Водоразбавляемый лак высокотемпературной сушки для окраски стекла. Состав лака обеспечивает хорошую адгезию и химическую стойкость.

### Область применения

Окраска бутылок, парфюмерных флаконов и прочих изделий из стекла.

### Технические характеристики

№	Параметр	Значение
1	Цвет	Бесцветный
2	Внешний вид	Глянцевый
3	Удельный вес, г/см <sup>3</sup>	1,02-1,05
4	Сухой остаток, %вес.	32-33
5	Вязкость на воронке ВЗ-4 мм, сек (20 °С)	26-28
6	Теоретический расход	<b>1 л на 10 м<sup>2</sup></b>
7	Время жизни после введения адгезивной добавки	До 24 часов
8	Толщина покрытия	10-20 мкм
9	Рабочая вязкость по воронке ВЗ-4 мм, сек (20°С)	20-25

### Предварительная обработка поверхности

Лак наносится на обезжиренную, свободную от пыли поверхность стекла.

### Метод применения

Смешение	100 в.ч. — Лак DECOGLASS WH гляnc.; 1 в.ч. - Адгезивная добавка Dg 18 (1%) <b>Выдерживать 30 минут после смешения</b>
Время жизни после введения адгезивной добавки	До 24 часов
Разбавление	5-8 % дистиллированной воды (до требуемой вязкости)
Нанесение	Пневмо- и электростатическое распыление
Сушка	2-3 минуты на воздухе, затем 15 минут при <b>190 °С</b>