

## Лак Decoglass 060 2К матовый

**Тип:** Двухкомпонентный полиуретановый лак

**Назначение:** Лак для окраски пластика и металла.

### Физические данные:

Вязкость при 20°C в сек : (по воронке ВЗ 4 мм)

Удельный вес в г/см<sup>3</sup>: 1,0-1,03

Сухой остаток (весов), % : 47,5%

Цвет: по запросу

Внешний вид: матовый бесцветный

### Применение:

	Смешивание	Количество в весовых частях
Основа	Лак Decoglass 060	100
Отвердитель	Отвердитель Decoglass PU	20
Разбавитель	Разбавитель Decoglass 060	30-40

Вязкость смеси при 20°C в сек.: 18-20 (по воронке ВЗ 4 мм)

Сухой остаток смеси, % весов.: 38-40%

Жизнеспособность: 8 часов

### Подготовка подложки:

Обезжиривание.

**НАНЕСЕНИЕ:** пневмо- и электростатическое распыление.

**СУШКА:** Пластик: 40-60 мин. при 60-70°C.

Металл: 30 мин при 100°C.

Возможна длительная сушка при комнатной температуре.

**Хранение:** 1 год в герметичной упаковке производителя.