

## Лак Decoglass 2К Epoxy глянцевый

**Тип:** Двухкомпонентный эпоксидный лак

**Назначение:** Лак для декоративной окраски стекла.

### Физические данные:

Вязкость при 20°C в сек : 36-38 (по воронке ВЗ 4 мм)

Удельный вес в г/см<sup>3</sup>: 1,0-1,03

Сухой остаток (весов), % : 56%

Цвет: по запросу

Внешний вид: глянцевый (блестящий)

### Применение:

	Смешивание	Количество в весовых частях
Основа	Лак Decoglass Epoxy	100
Отвердитель	Отвердитель Decoglass Epoxy	20
Разбавитель	Разбавитель Decoglass	30-40

Вязкость смеси при 20°C в сек.: 16-18 (по воронке ВЗ 4 мм)

Сухой остаток смеси, % весов.: 40 %

Жизнеспособность: 8 часов

### Подготовка подложки:

1. Обжиг.
2. Обезжиривание.

**НАНЕСЕНИЕ:** пневмо- и электростатическое распыление.

**СУШКА:** 15 мин. при 180°C на поверхности стекла.

**Хранение:** 1 год в герметичной упаковке производителя.