

Лак Decoglass 2К Epoxy матовый

Тип: Двухкомпонентный эпоксидный лак

Назначение: Лак для декоративной окраски стекла.

Физические данные:

Вязкость при 20°C в сек : 36-38 (по воронке ВЗ 4 мм)

Удельный вес в г/см³: 1,0-1,03

Сухой остаток (весов), % : 56%

Цвет: по запросу

Внешний вид: матовый

Применение:

	Смешивание	Количество в весовых частях
Основа	Лак Decoglass Epoxy	100
Отвердитель	Отвердитель Decoglass Epoxy	20
Разбавитель	Разбавитель Decoglass	30-40

Вязкость смеси при 20°C в сек.: 16-18 (по воронке ВЗ 4 мм)

Сухой остаток смеси, % весов.: 40 %

Жизнеспособность: 8 часов

Подготовка подложки:

1. Обжиг.
2. Обезжиривание.

НАНЕСЕНИЕ: пневмо- и электростатическое распыление.

СУШКА: 15 мин. при 180°C на поверхности стекла.

Хранение: 1 год в герметичной упаковке производителя.